



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 808 881 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
26.11.1997 Patentblatt 1997/48

(51) Int. Cl.⁶: C09D 5/03, C08G 18/61,
C08G 18/46, C08G 18/40,
C09D 175/04, C09D 7/12

(21) Anmeldenummer: 97108387.8

(22) Anmeldetag: 23.05.1997

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI NL PT
SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
SI

(30) Priorität: 23.05.1996 DE 19620890

(71) Anmelder: EWALD DÖRKEN AG
58313 Herdecke (DE)

(72) Erfinder:
• Stiller, Günther
44379 Dortmund (DE)
• Singe, Thomas, Dr.
44287 Dortmund (DE)

(74) Vertreter:
Kalkoff, Heinz-Dieter, Dipl.-Ing.
Patentanwälte
Wenzel & Kalkoff
Postfach 24 48
58414 Witten (DE)

(54) Beschichtung aus einem Pulverlack mit Antihafteffekt und Verfahren zu seiner Herstellung

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Lackierung mit Anti-Hafteffekt, einen Pulverlack zur Herstellung einer derartigen Lackierung sowie ein Verfahren zur Pulverlack Herstellung.

Um eine Pulverbeschichtung zu entwickeln, die einen Antihafteffekt für Graffiti bereits in sich trägt, ohne daß die bekannten Eigenschaften der Pulverlackierung beeinträchtigt sind und somit ein Film zu schaffen, der einerseits die Haftung auf dem Untergrund gewährleistet, andererseits einen dauerhaften Antihafteffekt aufweist, der keine negativen Auswirkungen auf andere Spezifikationspunkte beinhaltet, wird vorgeschlagen, daß die Lackierung aus einem Pulverlack einer handelsüblichen Bindemittel/Härter-Kombination gebildet ist, bei dessen Herstellung ein Antihafteffektiv zugegeben ist.

EP 0 808 881 A2

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Beschichtung aus einem Pulverlack mit Antihafteffekt und ein Verfahren zu seiner Herstellung.

- 5 Pulverlackierungen und die entsprechenden Beschichtungsmaterialien sind nach dem Stand der Technik im breiten Umfang für unterschiedlichste Anwendungen bekannt. Es werden übliche Lackformulierungen, die Bindemittel, Pigmente, Füllstoffe und Additive beinhalten, eingesetzt. Übliche Bindemittelkombinationen sind

- 10 Epoxydharz/Härter-Pulver,
Polyester/Epoxy-Pulver,
Polyester/Glycidylhärter-Pulver,
Polyurethan-Pulver auf Basis Polyester/Isocyanat-Härter oder Acrylat/Härter-Pulver.

- 15 Eingesetzt werden derartige Lacke überwiegend auf metallischen Untergründen, aber auch auf Glas, Keramik sowie hitzebeständigen Kunststoffen. Die zugrundeliegenden Spezifikationen beinhalten dabei das breite Feld aller technischen Anwendungen, ebenso wie dekorative Anwendungen. Insbesondere dort, wo dekorative Anwendungen zum Tragen kommen, ist die Verschmutzung von Oberflächen für die Pflege beschichteter Oberflächen in der Praxis ein erhebliches Problem. Neben der normalen Verschmutzung durch übliche Luftinhaltsstoffe und Immissionen sind zunehmend Verschmutzungen durch Sprühdosen-Lacke, Bemalung mit Filzstiften etc., lästig und kostenintensiv in der

- 20 Beseitigung, wenn überhaupt möglich. Diese hartnäckigen Verschmutzungen durch lösungsmittelhaltige Lacke, Farbstoffe, Tinten etc. sollen hier nachstehend unter dem Stichwort Graffiti zusammengefaßt werden.

- 25 Da die Lackierung eines Objektes insbesondere hervorragende Haftung zum Untergrund notwendig macht, zeichnen sich alle Beschichtungen, ebenso die eingesetzten Pulverlacke, durch hervorragende Haftung auf dem Untergrund aus. Die sog. Isotropie von Lackfilmen bedeutet gleichzeitig, daß nicht nur auf der Unterseite, sondern auch auf der Oberfläche, besonders dann, wenn mit lösemittelhaltigen Lacken, Filzstiften etc., der bereits vernetzte Pulverlackfilm beaufschlagt wird, eine starke Haftung vorhanden ist. Diese Forderung führt dazu, daß Graffiti-Verschmutzungen nur mit erheblichem Aufwand von der Oberfläche pulverlackierter Teile zu entfernen sind, wenn sie überhaupt entfernt werden können.

- 30 Aus der Anwendung von flüssig aufgetragenen, häufig lösemittelhaltigen, Bautenlacken ist bekannt, Oberflächen von Gebäuden, Brücken etc. mit einer Beschichtung zu versehen, die nach dem Verunreinigen mit Graffiti dadurch eine Reinigung zuläßt, daß das Graffiti mit der sogenannten Anti-Graffiti-Beschichtung komplett vom Bauwerk wieder entfernt wird.

- 35 Andere lösungsmittelhaltige Beschichtungsmaterialien auf Basis von Polyester/Polyisocyanat/Lösemittel sind beispielsweise aus der EP 0 442 272 A2 bekannt. Hier wird eine Beschichtung mit Hilfe von in Lösemitteln gelösten Additiven mit einem Antihafteffekt ausgestattet, der das Entfernen von Verunreinigungen von der Oberfläche erlaubt. In einem Aushärtungsprozeß werden die Additive hier mit in der Beschichtung eingebunden. Nachteilig ist hierbei die Verwendung von Lösemitteln vorallem aufgrund der damit verbundenen erheblichen Umweltbelastung, die bei der Verwendung von Pulverlacken als Beschichtungsmaterial nicht gegeben ist.

- 40 Bei hochwertigen Wirtschaftsgütern, die eine Pulverbeschichtung tragen, verbietet sich zum einen die Vorgehensweise des Aufbringens einer Beschichtung, die bei der Reinigung abgelöst wird, da die Pulverbeschichtung im Vorfeld der Montage der Wirtschaftsgüter aufgebracht wird. Zum anderen bietet eine solche Pulverbeschichtung aber alle Vorteile einer emissionsarmen Beschichtung, verbunden mit hervorragenden technologischen Eigenschaften. Ein pulverbeschichtetes Objekt, das mit Graffiti verunreinigt ist, ist jedoch im Normalfall nicht mehr zu reinigen. Es muß ersetzt werden.

- 45 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Pulverbeschichtung zu entwickeln, die einen Antihafteffekt für Graffiti bereits in sich trägt, ohne daß die bekannten Eigenschaften der Pulverlackierung beeinträchtigt sind. Es ist somit ein Film zu schaffen, der einerseits die Haftung auf dem Untergrund gewährleistet, andererseits einen dauerhaften Antihafteffekt aufweist, der keine negativen Auswirkungen auf andere Spezifikationspunkte beinhaltet.

- 50 Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch gelöst, daß die Lackierung aus einem Pulverlack einer handelsüblichen Bindemittel/Härter-Kombination gebildet wird, bei dessen Herstellung ein Antihafadditiv zugegeben wird.

- Damit bilden Bindemittel/Härter-Kombinationen handelsüblicher Rezeptur den Ausgangspunkt zur Herstellung eines Lackes mit Anti-Hafteffekt. Diese Basis ist von ihren Eigenschaften und den Herstellverfahren ausreichend bekannt und vorteilhafterweise stellt die Erfindung hier eine prozeßtechnisch leicht in den Fertigungsablauf integrierbare Erweiterung der gewohnten Produktion dar. Als Additive kommen erfindungsgemäß natürliche und synthetische Wachse und Öle in Betracht, ebenso Silicon- und Siloxanverbindungen, insbesondere Polysiloxanverbindungen. Durch diese Lackierung wird eine Oberfläche erzeugt, die mit einem oder auch mehreren der genannten Antihafadditive angereichert ist und somit die gewünschte Antihafwirkung aufweist, ohne daß die bekannten Eigenschaften der Pulverlackbeschichtung beeinträchtigt werden. Insbesondere können Pulverlacke mit Additiven in Form von Wachsen

und/oder Ölen dort zum Einsatz kommen, wo die Gefahr der Auswaschung der Additive von der Oberfläche von untergeordneter Bedeutung ist.

Erfindungsgemäß wird bevorzugt, daß das Antihafadditiv fest in den Lackfilm eingebunden ist, um eine langfristige Antihafwirkung selbst unter ungünstigen Bedingungen zu erreichen. Das ist beispielsweise bei der Witterung und zusätzlichen Verschmutzungen ausgesetzten dekorativen Oberflächen der Fall. Diese können unter Verwendung eines erfindungsgemäßen Pulverlackes auch häufig bei vergleichsweise geringem Aufwand gereinigt werden, ohne daß die Beschichtung erneuert werden oder das betreffende Teil ausgewechselt werden muß.

Nach Anspruch 3 ist eine Weiterbildung des erfindungsgemäßen Pulverlackes dadurch gekennzeichnet, daß das verwendete Antihaf-Additiv im Laufe des Beschichtungsprozesses überwiegend an die Oberfläche diffundiert. Somit befindet sich das Antihaf-Additiv zu einem großen Teil genau dort, wo es aufgrund seiner Eigenschaften benötigt wird.

Es sind Additive bekannt, die im Pulverlackfilm bei der Applikation und dem Einbrennen an die Oberfläche diffundieren. Diese haben jedoch üblicherweise den Nachteil, daß sie zu Beeinträchtigungen der Oberfläche führen oder daß sie nach einiger Zeit aus der Oberfläche ausgewaschen werden, da sie nicht hierin fixiert sind. Damit verschwindet dann auch der Antihaf-Effekt einer derartigen Beschichtung. Durch das Vernetzen bzw. Einbinden der Additive wird dieser Vorgang der Auswaschung in einem erfindungsgemäßen Lack unterbunden, die Beschichtung behält somit ihre Eigenschaften dauerhaft. Im Zusammenspiel mit Anspruch 2 wird das Antihaf-Additiv also an der Oberfläche der Beschichtung fest in den Lackfilm eingebunden und steht somit auch bei vergleichsweise geringer Dosierung in ausreichender Menge dauerhaft zur Verfügung.

Vorzugsweise werden die Antihafadditive mit chemisch reaktiven Gruppen unter der Verwendung einer speziellen Fertigungstechnik, der Masterbatch-Technik, im Pulverlack eingebracht. Sie können so bei der Applikation und dem Einbrennen in der Verflüssigungsphase des Films an die Oberfläche diffundieren und bei weiterem Fortschreiten des Einbrennprozesses in dem Vernetzungsmechanismus durch chemische Reaktionen integriert werden.

Als Basisbindemittel können vorteilhafterweise alle bekannten Pulverlackbindemittel verwendet werden, die mit den zugehörigen Härtern einen vernetzten Film bilden können. Vorzugsweise werden OH-gruppenhaltige Polyester verwendet, die mit Isocyanat-Gruppen-haltigen Polymeren gehärtet werden. Pulverlacke auf dieser chemischen Basis sind als Polyurethan-Pulverlacke bekannt und z.B. in DE 44 06 157 beschrieben.

Als Additiv werden erfindungsgemäß Antihafadditive verwendet, die chemische Funktionalität wie Epoxy-, Carboxyl- oder Hydroxyl-Gruppen tragen und deren Funktionalität auf die der verwendeten Bindemittel/Härter-Systeme abgestimmt ist. Für die Verwendung in den vorzugsweise eingesetzten Polyurethan-Pulverlacken tragen diese Antihaf-Additive vorzugsweise OH-Funktionalität. Das Ergebnis ist ein Pulverlack mit Antihafeffekten bzw. Anti-Graffiti-Eigenschaft, der nach bekannten Verfahren hergestellt und verarbeitet werden kann.

Vor allem zeichnen sich Polyurethansysteme besonders durch günstige Einbrennbedingungen, gute Überbrennbarkeit, hohe Wetter- und UV-Stabilität und große Flexibilitätsreserve aus. In einer bevorzugten Ausführungsform wird die Kombination aus hydroxyfunktionellem Polyester und blockiertem Isocyanat-Polymer verwendet.

Als Basispolyester werden Polyester verwendet mit Hydroxylzahlen von 30 bis 150, vorzugsweise 40 bis 100. Die Säurezahlen liegen bei max. 15, vorzugsweise max. 10. Als Vernetzer werden blockierte Isocyanat-Polymere eingesetzt, vorzugsweise solche auf Basis Isophorondiisocyanat-Addukt mit Gehalten an verkaptem NCO von 5 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 10 bis 20 Gew.-%. Als Verkappungsmittel dient vorzugsweise Epsilon-Caprolactam. Die Aufspalttemperatur liegt zwischen 120 und 175° C, vorzugsweise zwischen 140 und 170°C Der Schmelzbereich liegt zwischen 70 und 100°C, vorzugsweise zwischen 80 und 90°C. Das Verhältnis Polyester:Isocyanat liegt zwischen 95:5 und 50:50, vorzugsweise zwischen 92:8 und 60:40. Der Gehalt an freiem Isocyanat liegt unter 2 %, vorzugsweise unter 1 %.

Als Antihafadditiv wird ein Polydimethylsiloxan verwendet, das funktionelle Gruppen trägt, für den Einsatz in Polyurethan-Pulverlacken vorzugsweise ein polyestermodifiziertes hydroxyfunktionales Polydimethylsiloxan. Dieses Additiv hat eine OH-Zahl zwischen 20 und 120, vorzugsweise zwischen 30 und 50. Der Schmelzpunkt liegt zwischen 40 und 80, vorzugsweise zwischen 50 und 60°C.

Auf Grund der OH-Funktionalität zur chemischen Einbindung in den Vernetzungsprozeß ist die chemische Struktur des Additives so geschaffen, daß Schmelzpunkte im o.g. Bereich vorliegen. Eine direkte Einarbeitung in dem Pulverlack verbietet sich, da die Extrusionstemperaturen über dem Schmelzpunkt liegen. Daher wird das Additiv auf mit Hilfe der an sich bekannten Masterbatch-Technologie in Bindemittel vordispersiert, um eine Einarbeitung in den Pulverlack zu ermöglichen. Von dem Antihafadditiv werden Mengen von 0,5 bis 10 %, vorzugsweise 2 bis 4 % verwendet.

Die Basisrezeptur des Polyurethans wird im jeweiligen Anwendungsfall nach den Forderungen der technologischen Eigenschaften festgelegt. Die durch das Additiv eingebrachte Menge von OH-Gruppen wird auf die OH-Gruppen des Polyesters aufgerechnet und in die Stöchiometrie miteingebracht, die der Vernetzung mit Isocyanat zugrunde liegt. Hierbei werden die üblichen Vernetzungen je nach Anforderungen an die Pulverlackfilme verwendet, d.h. stöchiometrische Vernetzung, Übervernetzung bei Beschleunigung der Reaktion, Untervernetzung bei Erhöhung der Flexibilität und Füllung des Filmes. Eine entsprechende Beispielrezeptur befindet sich im Beispiel 1.

Der Ablauf der Beschichtung ist wie folgt zu charakterisieren: Die geschilderte Rezeptur wird bei üblichen Extrusionsbedingungen zum Pulverlack extrudiert, vermahlen und mit üblichen Applikationshilfsmitteln appliziert und eingebrannt. Zur Darstellung des Antihafeffektes wurden die eingebrannten Lackfilme mit einer standardisierten

Testmethode einem Reinigungsprozeß unterworfen.

Beispiel 1 Polyurethan-Pulverlack mit Anti-Graffiti-Effekt

- 5 30,0 Gew.-% Polyester-Harz, Hydroxylzahl 85
 18,0 Gew.-% Blockiertes IPDI-Addukt 15 Gew.-% NCO blockiert
 0,9 Gew.-% Antikrater- und Verlaufsadditiv Polyacrylat, adsorbiert an Siliziumdioxid
 15,0 Gew.-% Masterbatch s.u.
 0,5 Gew.-% Benzoin
 10 25,0 Gew.-% Pigment TiO₂ Typ Rutil, Chlorid
 10,6 Gew.-% Füllstoff Bariumsulfat mittlerer Teilchendurchmesser 1 Mikrometer

Masterbatch

- 15 80,0 Gew.-% Polyester-Harz s.o.
 20,0 Gew.-% Polyester modifiziertes hydroxyfunktionelles Polydimethylsiloxan, Hydroxylzahl ca. 40

Die Ergebnisse für die Prüfung des Antihafteffektes sind in der nachfolgenden Tabelle für übliche Pulverlackbindemittel, einem normal handelsüblichen Polyurethanpulverlack und einem erfindungsgemäßen Polyurethanpulverlack zusammengestellt.

Die Versuchsdurchführung erfolgte durch Beaufschlagung mit 2 kg Gewicht, Fläche ca. 30 cm², befeuchteter Zellstoff. Reiben mit 10 g eines handelsüblichen tensidhaltigen Reinigungsmittels.

Die Zählung der Hübe erfolgt als Einzelhub.

Pulverlacksystem	Einzelhübe
Polyester/Primid	20 (schlechte Reinigung)
Polyester/Glycidyl-Sauerstoff-Verb.	20 (schlechte Reinigung)
Polyurethan	20 (schlechte Reinigung)
Polyurethan Antihafteffekt (Bsp. 1)	5 (gute Reinigung)

Aus dieser Tabelle ist das hervorragende Ergebnis eines erfindungsgemäßen Pulverlackes in seiner Anwendung als Pulverlackfilm zu erkennen.

Ein erfindungsgemäßer Pulverlack wird insbesondere dort vorteilhaft verwendet, wo an dekorativen Oberflächen Pulver-Decklacke oder Pulver-Einschichtlacke zum Einsatz kommen. In Form einer Pulverlack-Beschichtung werden damit erstmals witterungsbeständige Beschichtungen mit Anti-Graffiti-Eigenschaft realisierbar. Dabei finden vorteilhafterweise Pulverlacke gängiger Rezeptur Anwendung, die üblicherweise für Grundierungen oder Einschichtanwendungen eingesetzt werden, bei denen andere technologische Werte im Vordergrund stehen als die Witterungsbeständigkeit. Diese Lacke werden in ihrer Zusammensetzung erfindungsgemäß geändert und so in ihren Eigenschaften erweitert, ohne daß sie ihre bisherigen Vorzüge verlieren.

Patentansprüche

1. Lackierung mit Anti-Hafteffekt, dadurch gekennzeichnet, daß

- die Lackierung aus einem Pulverlack einer handelsüblichen Bindemittel/Härter-Kombination gebildet ist,
- bei dessen Herstellung ein Antihafadditiv zugegeben ist.

2. Pulverlack zur Herstellung einer Lackierung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das verwendete Antihaf-Additiv fest in den Lackfilm eingebunden ist.

3. Pulverlack nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß das verwendete Antihaf-Additiv im Laufe des Beschichtungsprozesses überwiegend an die Oberfläche diffundiert.

4. Pulverlack nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das verwendete Antihaf-Additiv funktio-

nelle Gruppen er:

5. Pulverlack nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das verwendete Antihalt-Additiv freie Hydroxylgruppen trägt.
- 5 6. Pulverlack nach den Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß als Antihalt-Additiv ein Polysiloxan verwendet wird.
7. Pulverlack nach den Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß als Antihaltadditiv ein Polyester-modifiziertes Dimethyl-Polysiloxan verwendet wird.
- 10 8. Pulverlack nach den Ansprüchen 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Antihaltadditiv eine Hydroxylzahl von 20 bis 120, insbesondere von 30 bis 50 aufweist.
- 15 9. Pulverlack nach den Ansprüchen 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Antihaltadditiv in einer Menge von 0,5 bis 10 Gew.-%, insbesondere in einer Menge von 2 bis 4 Gew.-% verwendet wird.
10. Pulverlack nach den Ansprüchen 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß als Bindemittel/Härter die Kombination Bindemittel hydroxylgruppenhaltig/Isocyanat-Polymer in blockierter Form verwendet wird.
- 20 11. Pulverlack nach den Ansprüchen 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß als Bindemittel ein hydroxylgruppenhaltiger Polyester verwendet wird.
12. Pulverlack nach den Ansprüchen 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß der verwendete Polyester eine Hydroxylzahl von 30 bis 150, insbesondere von 40 bis 100 aufweist.
- 25 13. Pulverlack nach den Ansprüchen 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß als Isocyanat-Polymer ein blockiertes Isophorondiisocyanat-Addukt verwendet wird.
14. Pulverlack nach den Ansprüchen 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß das blockierte Isocyanat-Polymer einen NCO-Gehalt in blockierter Form von 5 bis 40 Gew.-%, insbesondere von 10 bis 20 Gew.-% aufweist.
- 30 15. Pulverlack nach den Ansprüchen 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis Polyester:Isocyanat zwischen 95:5 und 50:50, insbesondere zwischen 92:8 und 60:40 liegt.
- 35 16. Pulverlack nach den Ansprüchen 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß das blockierte Isocyanat-Polymer eine Deblockierungstemperatur von 120 bis 175°C, insbesondere von 140 bis 170°C aufweist.
17. Pulverlack nach den Ansprüchen 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß das Antihaltadditiv als Masterbatch im Polyester eingebracht wird.
- 40 18. Pulverlack nach den Ansprüchen 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß das Antihaltadditiv im Masterbatch in einer Konzentration von 5 bis 35 Gew.-%, vorzugsweise in einer Konzentration von 15 bis 25 Gew.-% eingebracht wird.
- 45 19. Pulverlack nach den Ansprüchen 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß zusätzliche Verlaufs- und /oder Beschleunigungsadditive verwendet werden.
20. Pulverlack nach den Ansprüchen 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß zusätzliche Pigmente und/oder Füllstoffe verwendet werden.
- 50 21. Pulverlack nach den Ansprüchen 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß matte Systeme durch Verwendung der Zweikomponenten-Technologie und dem Einsatz unterschiedlich reaktiver Bindemittel erzielt werden.
- 55 22. Verfahren zur Herstellung eines Pulverlacks mit Anti-Hafteffekt, dadurch gekennzeichnet, daß der Pulverlack aus einer handelsüblichen Bindemittel/Härter-Kombination gebildet wird, bei deren Herstellung ein Antihaltadditiv zugegeben wird.
23. Verfahren nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, daß ein Antihaltadditiv als Masterbatch in ein Polyester in

einer Konzentration von 5 bis 35 Gew.-% eingebracht wird, vorzugsweise einer Konzentration von 15 bis 25 Gew.-%.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55